



(2009)国认监认字(318)号

2009002742Z

检验报告

Test Report

No: TC626-110062.

样品名称 陶板

委托单位 江苏富陶科陶瓷有限公司

生产单位 江苏富陶科陶瓷有限公司

检验类别 普通送样



国家建筑工程材料质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center
for Building and Engineering Materials

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检 验 报 告

样品名称	陶板		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	F20, 400×1200×20 (mm)		商标	----
委托单位名称	江苏富陶科陶瓷有限公司			
生产单位名称	江苏富陶科陶瓷有限公司			
委托单编号	TC626-110037	送样日期	2011年10月10日	
委托日期	2011年10月10日			
生产日期	----	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	14片	
样品状态说明	无异常			
检验依据和/或综合判定原则	JC/T1080-2008《干挂空心陶板》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、SN/T0308-1993《出口人造石检验方法》、JC/T1049-2007《超薄天然石材型复合板》			
检验日期	2011年10月14日~2011年11月4日			
检验结论	送检的样品经检验, 按上述检验依据的技术指标判定为所检项目合格(不包括不作判定项目)。 <div style="text-align: right;"> 检验机构(盖章) 签发日期: 2011年11月10日 </div>			
委托单位通讯资料	地址	宜兴市通蠡路6号		
	邮政编码	----	电话	0510-83521188
备注	1、未经本检验机构同意, 不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议, 请在报告收到之日起十五日内提出。			

批准:

张佩

审核:

赵伟国

主检:

徐款



国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总				
序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
1	长度允许偏差, %	-1.0~1.0	-0.1~0.04	合格
2	长度偏差最大值, mm	±1.0	-0.8	合格
3	宽度允许偏差, %	-1.0~1.0	-0.1~0.4	合格
4	宽度偏差最大值, mm	±2.0	1.8	合格
5	厚度允许偏差, %	-10~10	1	合格
6	厚度偏差最大值, mm	±2.0	0.2	合格
7	边直度, %	-0.5~0.5	-0.1~0.1	合格
8	边直度, mm	长度最大值: ±2.5, 宽度最大值: ±0.6	长度最大值: 0.6, 宽度最大值: -0.4	合格
9	直角度最大值, mm	±2.5	2.0	合格
10	边弯曲度, %	-1.0~1.0	-0.1~0.2	合格
11	边弯曲度最大值, mm	±2.5	0.9	合格
12	中心弯曲度, %	-1.0~1.0	-0.03~0.04	合格
13	中心弯曲度最大值, mm	±3.0	0.5	合格
14	翘曲度, %	-1.0~1.0	-0.04~-0.01	合格
15	翘曲度最大值, mm	±3.0	-0.5	合格
16	承载力壁厚, mm	≥7.7	8.0~8.1	合格
17	有效宽度, mm	≤600	391~392	合格
18	表面质量	至少95%的干挂空心陶瓷板主要区域无明显缺陷	100%的干挂空心陶板主要区域无明显缺陷	合格
19	吸水率, %	平均值≤10, 单个值≤12	平均值: 5, 单个最大值: 5	合格
20	抗热震性	10次试验后无裂纹或炸裂	10次试验后无裂纹和炸裂	合格
21	抗冻性	25次试验后无裂纹或剥落	25次试验后无裂纹和剥落	合格
22	导热系数, W/(m·K)	≤0.47	0.27	合格
23	耐化学腐蚀性(低浓度酸和碱), 级	不低于ULB	ULA	合格

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总				
序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
24	耐污染性（质量分数40的铬绿），级	----	2	----
25	耐污染性（13g/L的碘溶液），级	----	2	----
26	耐污染性（橄榄油），级	----	2	----
27	抗冲击性	----	冲击恢复系数：0.71	----
28	莫氏硬度	----	4	----
29	弹性模量，MPa	----	平均值：9929	----
	（以下空白）			
说 明	1、抗冲击性、无釉砖耐污染性为非强制性检验项目，不作判定。 2、莫氏硬度试验方法参照SN/T0308-1993中的规定进行，并提供实测数据。 3、弹性模量试验方法参照JC/T1049-2007中的规定进行，并提供实测数据。			