



2015000586E



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2016B02N01205



委托单位:

江苏富陶科陶瓷有限公司

Entrusted by

样品名称:

陶土板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2016B02N01205





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2016B02N01205**

第 1 页共 3 页

样品名称	陶土板	检验类别	委托检验
委托单位	江苏富陶科陶瓷有限公司	商 标	伯陶科
生产单位	江苏富陶科陶瓷有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2016 年 09 月 13 日	样品数量	10 块
生产日期 /批号	---	型号规格	名义尺寸 30mm×300mm ×1200mm
检验依据	GB/T 27972-2011 《干挂空心陶瓷板》		
检验项目	表面质量等共 10 项, 详见第 2、3 页。		
检验结论	*经检验, 送检样品第 1~7 项的检验结果符合 GB/T 27972-2011 中无釉、炻质干挂空心陶瓷板的技术要求。检验结果见第 2、3 页。* 签发日期: 2016 年 09 月 30 日 (检验专用章)		
附注: 工作尺寸: 30mm×309mm×1200mm。			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2016B02N01205**

第 2 页共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (无釉、炻质干挂空心陶瓷板)	检验结果	单项结论
1	表面质量		至少 95%的干挂空心陶瓷板主要区域无明显缺陷	100%的干挂空心陶瓷板主要区域无明显缺陷	符合
2	尺寸允许偏差	长度	$\pm 1.0\%$ 允许最大偏差 $\pm 1.0\text{mm}$	$-0.03\% \sim -0.01\%$ 允许最大偏差: $-0.33\text{mm} \sim -0.17\text{mm}$	符合
		有效宽度	$\pm 1.0\%$ 允许最大偏差 $\pm 2.0\text{mm}$	$-0.01\% \sim +0.04\%$ 允许最大偏差: $-0.04\text{mm} \sim +0.13\text{mm}$	符合
		厚度	$\pm 10\%$ 允许最大偏差 $\pm 2.0\text{mm}$	$-0.60\% \sim -0.33\%$ 允许最大偏差: $-0.18\text{mm} \sim -0.10\text{mm}$	符合
		对角线	0 ~ 2.0mm	+0.04mm ~ +0.28mm	符合
		平整度	$\pm 0.5\%$ 允许最大偏差 $\pm 1.0\text{mm}$	$-0.02\% \sim -0.01\%$ 允许最大偏差: $-0.25\text{mm} \sim -0.09\text{mm}$	符合
3	抗热震性		经 10 次抗震性试验不出现裂纹或炸裂	无裂纹及炸裂	符合
4	抗冻性		经 100 次抗冻性试验后无裂纹或剥落	无裂纹及剥落	符合
5	耐化学腐蚀性	3%HCl	不低 ULB 级	ULA 级	符合
		100g/L 柠檬酸	不低于 ULB 级	ULA 级	符合
		100g/L KOH	不低于 ULB 级	ULA 级	符合
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2016B02N01205**

第 3 页共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (无釉、炻质干挂空心 陶瓷板)	检验结果	单项 结论
6	吸水率	平均值	$0.5\% < E \leq 10\%$	3.2%	符合
		最大值	$E \leq 12\%$	3.4%	符合
7	破坏强度 18mm < H ≤ 30mm	平均值	≥ 4500N	8203N	符合
		最小值	≥ 4200N	8063N	符合
8	耐污染性		----	5 级	---
9	线性热膨胀系数		-----	$5.97 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	---
10	抗冲击性能 (恢复系数)		-----	0.73	---
(以下空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址（Address）：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编（Post Code）：100024

电话（Tel）：（86-10）65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真（Fax）：（86-10）65715991

报告真伪查询：Tel：（86-10）51167679

Fax：（86-10）65764684

网址（Web）：<http://www.cbmtc.com> www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱（E-mail）：baogao@ctc.ac.cn